

Fiche d'identité :



Couleur : **beige**
Aspect grain : -
Bassin : **Nivernais**
Lieu d'extraction : **SULLY LA TOUR (58)**
Finitions possibles : **Adouci, Bossagé, Bouchardé, Brut, Ciselé, Eclaté, Egrisé/egrésé, Layé, Poli, Vieilli**
brossé/brossé, Vieilli roulé/roulé
Possibilité de gros volumes : **oui**
Possibilité de formats >2m : **oui**
Chauffage au sol : **oui**

Utilisations possibles :

INT?RIEUR EXT?RIEUR

Revêtement au sol

Dallage
Trafic collectif intense
Trafic collectif modéré
Trafic individuel

Revêtement mural mince

Appui
Bandeau
Couronnement
Élévation
Rejaillissement
Revêtement mural
Soubassement

Mur massif

Appui
Bandeau
Corniche
Couronnement
Élévation
Rejaillissement
Soubassement

Utilisation en massif

Utilisation en massif, cheminée, lavabo, escalier...

Références :

Eglises de Briare et de Saint Andelain / Châteaux du Nozet, de Vergers et de Sancerre / Casino de Vichy

Fiche d'identification :

	Unité de mesure	maxi	mini	moyenne	norme
Porosité ouverte	%	18,4	15,6	16,8	NF EN 1936
Densité/ Masse volumique apparente	kg/M ³	2280	2210	2250	NF EN 1936
Coefficient de capillarité C¹	g.m ⁻² .1/2	-	-	-	-
Coefficient de capillarité C²	g.m ⁻² .1/2	-	-	-	-
Usure au disque	mm	-	-	-	-
Résistance à la flexion	M Pa	9,2	5,2	7	NF EN 12372
Résistance aux attaches (type I)	N	-	-	-	-
Résistance aux attaches (type IIa)	N	-	-	-	-
Résistance aux attaches (type IIb)	N	-	-	-	-
Résistance à la compression	M Pa	-	-	-	-
Résistance à la compression 2		-	-	-	-
Géllivité	Nb. de cycle	-	-	-	-
Glissance milieu sec		-	-	-	-
Glissance milieu humide		-	-	-	-